



Exterior

Interior


TITAN 35 XC

Sonnenschutzfolie
Neutral - Außen

Beschreibung

Die Titan 35 XC reduziert die Sonnenwärme deutlich, während ein Großteil des natürlichen Lichts erhalten bleibt. Ihre neutrale und helle Farbe verleiht dem Gebäude eine spiegelfreie Optik.

Sichtbare Licht-Transmission (%)




Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)



||| 3 mm Einfachverglasung – ohne Folie ■ Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht

TITAN 35 XC

Sonnenschutzfolie
Neutral - Außen

Eigenschaften



Garantie
8 Jahre



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre



REACH / RoHS
Konform



Verfügbare Breiten
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm



Installationsart
Außen



Farbe von außen
Neutral



Länge
30.5 m



Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.19 kgCO₂e/m²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität mit einer IR-blockierenden Metallpartikelbeschichtung
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




Zusammensetzung
PET



Dicke
60 µm

Details



Energie- und Umweltvorteile⁰¹



Energieeinsparung
57.2 kWh/m²/Jahr



Reduktion des CO₂-Fußabdrucks
18.1 kgCO₂/m²



Finanzielle Einsparung
13 euros/m²/Jahr



Greifen Sie auf unser
Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp

Einfachverglasung 3 mm

Doppel Low-E

	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	50	82	45
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	14	11	15
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	11	12	13
Solarenergie-Reflektion (%)	5	13	12	19
Solarenergie-Absorption (%)	8	40	28	50
Solarenergie-Transmission (%)	87	47	60	31
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	49	35	63
Infrarot-Abweisung (780-2500 nm) (%)	16	61	16	79
Blendreduktion (%)	-	45	-	45
Beschattungskoeffizient	-	0.61	-	0.57
g-Wert	0.88	0.51	0.65	0.37
U-Wert (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Anwendungsempfehlungen⁰²

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low-E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✗
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt auf 2 cL/L Wasser, zur Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf die Folie an. Für Außeninstallationen tragen Sie Silikon am Rand der Folie auf, um Oxidation zu verhindern. Bitte beachten Sie die Mitteilung „Neue Garantie für Außenfolien“.



Hier finden Sie
ein Video zu
Installations- und
Wartungshinweisen

⁰¹ Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

⁰² Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.